




<b>GRUPA KART</b>	<b>SG</b>	<b>KARTA PRODUKTU</b> <b>IZOLACJA, OCHRONA, IDENTYFIKACJA</b> <b>KABLI I PRZEWODÓW, PRZESYŁ CIECZY, GAZÓW</b>	
<b>KARTA NR</b>	<b>WE-PCW-E-105-R</b>		
<b>WYDANIE</b>	<b>24.02</b>	<b>WĘŻE / KOSZULKI PCV</b> <b>ELEKTROIZOLACYJNE</b> TERMOODPORNE DO + 105°C	<b>+105°C</b>
<b>DATA WYDANIA</b>	<b>25.09.2024</b>		

<b>OPIS</b>
Koszulki i węże elektroizolacyjne PCV produkowane są w zakresie średnic wewnętrznych od 0,5mm do 35mm i zakresie grubości ścianek od 0,3mm do 4,0mm (lub inne na zamówienie). Dostępne są w szerokiej gamie kolorów o powierzchni gładkiej lub prążkowanej. Koszulki i węże nie reagują na działanie olejów, kwasów i typowych rozpuszczalników stosowanych przy czyszczeniu i konserwacji aparatów i urządzeń elektrycznych. Koszulki i węże elektroizolacyjne są samogasnące i przeszły pozytywnie pełny cykl badań dotyczących palności zgodnie z normą Underwriters Laboratories Inc. UL 1581 metoda VW-1, potwierdzony przez Test Report.

<b>ZDJĘCIE</b>	<b>ROZMIARY</b>								
	<table border="1"> <tr> <td>Zakres produkowanych średnic wewnętrznych [mm]</td> <td>Zakres produkowanych grubości ścianek [mm]</td> </tr> <tr> <td>0,5 - 35</td> <td>0,3 – 2,0 inne na zamówienie</td> </tr> </table>	Zakres produkowanych średnic wewnętrznych [mm]	Zakres produkowanych grubości ścianek [mm]	0,5 - 35	0,3 – 2,0 inne na zamówienie				
	Zakres produkowanych średnic wewnętrznych [mm]	Zakres produkowanych grubości ścianek [mm]							
0,5 - 35	0,3 – 2,0 inne na zamówienie								
	<table border="1"> <tr> <td colspan="2" style="text-align: center;"><b>OPAKOWANIE</b></td> </tr> <tr> <td>1.</td> <td>Zwoje 500mb, 250mb, 100mb</td> </tr> <tr> <td>2.</td> <td>Zwoje o dowolnej długości i wadze nie większej niż 30kg.</td> </tr> <tr> <td>3.</td> <td>Inne wykonania na zamówienie.</td> </tr> </table>	<b>OPAKOWANIE</b>		1.	Zwoje 500mb, 250mb, 100mb	2.	Zwoje o dowolnej długości i wadze nie większej niż 30kg.	3.	Inne wykonania na zamówienie.
<b>OPAKOWANIE</b>									
1.	Zwoje 500mb, 250mb, 100mb								
2.	Zwoje o dowolnej długości i wadze nie większej niż 30kg.								
3.	Inne wykonania na zamówienie.								

<b>DANE TECHNICZNE</b>			
Materiał	Polwinil izolacyjny miękki PCW, klasa palności V-1 wg UL-94		
Kolor	Dowolny przy zachowaniu minimalnej ilości zamówienia 10kg		
Zastosowanie	Węże i koszulki z PCV przeznaczone są do izolacji, osłony, ochrony mechanicznej przewodów i kabli (np. elektrycznych lub hydraulicznych). Stosowane są do przesyłania czynnika ciekłego lub gazowego. Mogą być także stosowane do znakowania przewodów, itp.		
Właściwości termiczne	Temperatura pracy ciągła	-45°C ... +105°C	DIN 53372
Właściwości ogniowe	Klasa palności	Samogasnące	UL 1581:2001 metoda VW-1
Właściwości fizyczne	Twardość Shore A	93° ShA	ISO 868:1998
	Wytrzymałość na rozciąganie w 23°C	20,1 MPa	PN-ISO 37:1997
	Wydłużenie w 23°C	301%	PN-ISO 37:1997
	Stabilność cieplna w 200 °C	290min	PN-C-89265-4:1998
	Rezystywność skrośna w 20 °C	0,57*10 <sup>13</sup> Ω·cm	PN-88/E-04405
	Rezystywność skrośna w 70 °C	0,69*10 <sup>11</sup> Ω·cm	PN-88/E-04405
	Przenikalność elektryczna	5,1	PN-86/E-04403
	Wytrzymałość dielektryczna	27,2 kV/mm	PN-IEC243-1:1996
	Współczynnik strat dielektrycznych	0,14	PN-86/E-04403
Inne właściwości	Wyrób nietoksyczny, nie posiada stwierdzonych ubocznych wpływów na ludzkie zdrowie. Wyrób nie zawiera ołowiu, rtęci, kadmu, sześciowartościowego chromu, polibromowego difenyłu lub polibromowego eteru fenylowego.		
Badania i atesty	Węże i koszulki PCV produkowane są zgodnie z wymogami: Dyrektywy 2015/863/UE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 31 marca 2015 r. - RoHS III. Rozporządzenia Nr 1907/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 18 grudnia 2006 r. - REACH i nie zawierają substancji z listy kandydackiej SVHC zaktualizowanej w dniu 23 stycznia 2024 r. ZETOM – certyfikat nr 25/02 na znak bezpieczeństwa <b>B</b> , Test Report No. TP-03.026/P wg UL1581:2001 VW-1 Palność wg normy PN-EN 60695-11-10:2014 z klasyfikacją UL94 Zgodność z normami: PN-EN 60684-1:2002, PN-89/C-89209, PN-73/E-29200, DIN 40621		
Numer katalogowy	WE-[ a* ]-[ b* ]-PCW-E-105-R a* – średnica wewnętrzna, b* – grubość ścianki		

	<b>PRODUKCJA I DYSTRYBUCJA:</b> Wytwórnia Artykułów z Tworzyw Sztucznych - Dariusz Kurant ul. Zyndrama 9/11, 94-301 Łódź, tel.: +48 42 634 72 60, 634 84 48, fax: +48 42 634 72 60, 634 84 48 e-mail: info@kurant.com.pl www.kurant.pl, www.oznaczniki.pl NIP: 7271607798, BDO: 000017970
---	---

Podane powyżej parametry są zgodne z naszą aktualną wiedzą i najlepszą wolą. Badania, których wyniki przytoczono są zgodne z obowiązującymi normami i współczesną wiedzą techniczną. Nie dają one jednak pełnej gwarancji i nie zwalniają użytkownika od przeprowadzenia prób i testów, właściwych dla konkretnego zastosowania. Uprzejmie informujemy, że nie ponosimy odpowiedzialności za jakiegokolwiek powstałe szkody czy straty, także w stosunku do osób trzecich.